

H F5160

# Polyfin Kontaktkleber W

<b>Termék</b>	A POLYFIN W kontaktragasztó egy használatra kész, oldószer alapú, szintetikus kaucsuk alapú kontaktragasztó.
<b>Felhasználás</b>	Nem kasírozott Polyfin® /O.C.-Plan® szigetelőlemezek ragasztására például beton, falazat, felülvilágító elemek, megfelelő fémek stb. aljzaton.
<b>Feldolgozás</b>	<p>A Polyfin W kontaktragasztót használat előtt alaposan fel kell keverni, és mindkét oldalra fel kell hordani; kerülni kell a ragasztósebek kialakulását. A felületnek tisztának, por- és zsírmentesnek, valamint a tapadást befolyásoló maradványoktól mentesnek kell lennie. A ragasztó felhordása után körülbelül 5-20 percet kipárolgási időt kell hagyni. Amikor ujjával teszteli, a ragasztófóliának még enyhén ragacsosnak kell lennie, de már nem kell nedvesnek lennie. A ragasztás utáni korrekciók már nem lehetségesek.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ecsettel, báránybőr hengerrel vagy fogazott spatulával vigye fel a ragasztót mindkét oldalra</li><li>• Optimális feldolgozási hőmérséklet +15°C és +25°C között van, 5°C alatt nem használható!</li></ul>
<b>Anyagszükséglet</b>	kb. 300 g/m <sup>2</sup> oldalanként (= összesen 600 g/m <sup>2</sup> )
<b>Kipárolgási idő</b>	kb. 5–20 perc. A kipárolgási idő a felhordott mennyiségtől, az aljzat nedvszívó képességétől és az éghajlati viszonyoktól függ
<b>Nyitott idő</b>	kb. 30 perc (Hasonlóan a kiszellőzési időhöz.)
<b>Raktározás és szállítás</b>	Eltartható eredeti zárt bontatlan edényben +5°C és + 25°C között kb. 12 hónapig. A tárolóedényeket függőlegesen kell tárolni és szállítani, és biztosítani kell leesés ellen.
<b>Tisztítás</b>	Használat után a felhordó eszközöket tiszta benzinnel azonnal meg kell tisztítani
<b>Biztonsági figyelmeztetés</b>	Oldószerálló védőkesztyűt és védőszemüveget viselése javasolt. Csak jól szellőző helyen használható. A ragasztó nagyon gyúlékony, ezért tartsa távol gyújtóforrástól és ne dohányozzon. A veszélyes anyagokról szóló rendelet szerinti címkézés: lásd a biztonsági adatlapot.
<b>Fontos utasítások</b>	Szállítónk garantálja termékei állandóan magas minőségét. Minden információ teszteken és sok éves gyakorlati tapasztalaton alapul. A felhasznált anyagok sokfélesége és a különböző munkakörülmények, amelyeket nem tudunk befolyásolni, kizárunk minden további igényt. Javasoljuk, hogy a munka megkezdése előtt végezzen el elegendő vizsgálatot. Szívesen adunk műszaki tanácsokat is.
<b>Csomagolás</b>	9 kg / kanna

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékeket védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítás és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**