

H 94306

**Gummigranulatbahn 6 mm GGB 6****Produs**

Membrană din cauciuc granulat din material reciclat, lipit cu poliuretan

Caracteristici	Metoda de testare	Unitate	Valoare
Lungime		m	10 (± 1%)
Lățime		mm	1250 (± 2%)
Grosime		mm	6 (± 10%)
Greutate rolei		kg	57 (± 7%)
Reacția la foc	EN 13501-1	Clasa	E
Forța maximă de tracțiune	EN ISO 1798	N/mm <sup>2</sup>	0,42 (± 10%)
Alungire maximă	EN ISO 1798	%	46 (± 10%)
Încărcare la 10% deformare	EN ISO 844	kPa	ca. 200
Rezistența la încărcări statice (Metoda B)	EN 12730	kg	40
Rezistența la încărcări dinamice (Metoda A)	EN 12691	mm	mind. 2250
Rezistența la temperatură		°C	-30 / +80
Comportament chimic			bedingt gegen Säuren und Laugen beständig
Comportamentul de mediu			verrottungsbeständig und wasserträglich

Valorile menționate sunt valori bazate pe controlul static al calității și se referă la data producției. La aplicare și prelucrare trebuie avute în vedere normele, prevederile legale, directivele și stadiul actual al tehnicii. Aceste mențiuni nu au statut obligatoriu. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să se asigure că dispune de o versiune valabilă a fișei tehnice.

**Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.**

Condiții de depozitare: Produsele trebuie depozitate în ambalajul original, protejate la expunerea directă a soarelui, a ultravioletelor și influențe externe extreme precum căldură, frig, umezeală sau asemănătoare. În perioada anotimpurilor reci înainte de prelucrare materialul trebuie depozitat cel puțin 12 ore într-un mediu fără temperaturi negative (+5°C).

**Dezvoltarea, producția și vânzarea produselor noastre sunt realizate conform ISO 9001.**